



SeccoPlan Zoutneutraal

*Oplosmiddelvrij concentraat voor de behandeling van in wateroplosbare
bouwschadelijke zouten*

TOEPASSINGSGEBIED

SP Zoutneutraal wordt toegepast om de in wateroplosbare bouwschadelijke zouten zoveel als mogelijk, vaak ook in combinatie met een geschikt saneringspleistersysteem, te neutraliseren. De concentratie en het type bouwschadelijk zout kan door middel van een kwantitatieve zoutmeting worden vastgesteld. Vraag desgewenst een zoutmeting en maatwerkadvies aan.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig en machinaal te verwerken.
- Oplosmiddelvrij concentraat.
- Waterafdonbaar.
- Toepasbaar in het binnenmilieu.

WERKING

SP Zoutneutraal is een zoutneutralisator voor metselwerk en werkt door het chemisch omzetten of isoleren van schadelijke zouten in het metselwerk, waardoor verdere schade wordt beperkt.

Bij de chemische omzetting van in water oplosbare bouwschadelijke zouten dringt de vloeistof diep in de poriën van het metselwerk, reageert met zouten en fixeert ze chemisch via een verglazingsreactie en zetten de oplosbare zouten om in onoplosbare zouten. Hierdoor kunnen deze niet meer aan het oppervlak kristalliseren, wat uitbloeiingen en druk op de metselwerkstructuur beperkt en hiermee voortijdige blootstelling aan zout in een verse stucmortels.

ONDERGROND

De ondergrond dient schoon, vormvast/stabiel en draagkrachtig te zijn en vrij van hechting verminderende stoffen. Slechte en door zouten aangetaste metselvoegen verwijderen en minimaal 2 cm diep uitslijpen.

VERWERKING

Breng, afhankelijk van de zoutbelasting en zuigkracht van de ondergrond, een dikke laag SP Zoutneutraal aan op het metselwerk. Bij een hoge zoutbelasting en een sterk zuigende ondergrond het metselwerk tweemaal behandelen. Verdun de eerste laag SP Zoutneutraal 1:2 met leidingwater en laat na de behandeling de laag minimaal ≥ 7 uur inwerken. Verdun de tweede laag SP Zoutneutraal 1:1 met leidingwater en laat na de behandeling de laag opnieuw ≥ 7 uur inwerken. Na het aanbrengen van de laatste laag de SP Zoutneutraal minimaal 24 uur laten drogen.

DROOGTIJD

Tussen de onderlinge lagen een droogtijd van minimaal 7 uur aanhouden. Voor het aanbrengen van een pleistersysteem een droogtijd van 1 dag (24 uur) aanhouden.

VERPAKKING EN VERBRUIK

SP Zoutneutraal is verpakt in jerrycans van 10 kg. Het verbruik bedraagt ca. 0,40 tot 0,50 kg/m².



SeccoPlan Zoutneutraal

*Oplosmiddelvrij concentraat voor de behandeling van in wateroplosbare
bouwschadelijke zouten*

TECHNISCHE GEGEVENS

Productcomponent	1 componenten systeem
Materiaalbasis	Vloeibaar
Dichtheid verwerkingsklaar product	ca. 1 kg/dm ³
Mengen:	
Watertoevoeging (verdunnen)	1:2 voor de eerste laag en 1:1 voor de tweede laag
Verwerking:	5 tot 30 °C
Verwerkingstijd	ca. 45 minuten
Verbruik	ca. 0,40 tot 0,50 kg/m ²
Herwerkbaar na	24 uren

OPSLAG

In gesloten en niet geopende verpakking opgeslagen minimaal 24 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C/> + 30 °C. Niet te behandelen bouwdelen maskeren. Metalen vaten, -apparaten en gereedschap zijn niet geschikt voor het verwerken van SP Zoutneutraal. Glas, metaal en raamkozijnen kunnen door SP Zoutneutraal worden aangetast.

VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het SeccoPlan-pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in onze adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn – onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgesteld volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet in uw bezit is.