

SeccoPlan SanaTop Rapid

WTA saneerpleister voor zoutbelaste en vochtige minerale ondergronden

TOEPASSINGSGEBIED

SP SanaTop Rapid is een witte, snel werkende universele saneerpleister voor zoutbelaste ondergronden en ondergronden die onderhevig zijn aan condensvorming op het oppervlak. SP SanaTop Rapid is binnen en buiten toepasbaar en volgens de WTA-aanbeveling gecertificeerd. SP SanaTop Rapid wordt veelal toegepast als zoutbufferende saneerpleister op schoon afgebikt metselwerk of als toplaag op kelderwanden die zijn afgedicht met SP WDM-10 of met SP Vochtscherf 1-K. Vraag bij twijfel een maatwerkadvies aan bij SeccoPlan, zodat de aan te brengen laagdikte op de vastgestelde zoutbelasting kan worden afgestemd.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig en machinaal te verwerken.
- Pleister met hoog standvermogen, conform WTA-merkblad.
- Vochtbestendig.
- Goede hechting op ruwe minerale ondergronden.
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten (Rapid).
- Laagdikte in één arbeidsgang tot 30 mm.
- Condensbestendig, hoog luchtporiëngehalte.
- Goed beschermen tegen sterk zonlicht en tocht.
- Sulfaatbestendig.
- Snelle opbouw van hydrofobie.

ONDERGROND

De ondergrond dient schoon, vormvast/stabiel en draagkrachtig te zijn en vrij van hechting verminderende stoffen. Gladde ondergronden zoals Kalkzandsteen en (prefab) beton voorspritsen. Sterk zuigend metselwerk vooraf licht benatten.

VOORBEREIDING

De ondergrond tot 80 cm buiten de zichtbare schadefzone vrijmaken van oud en door vocht en zouten aangetast pleisterwerk en verflagen. Als er sprake is van zoutbelasting voorbehandelen met SP Zoutneutraal. Zie hiervoor het technisch merkblad van SP Zoutneutraal. Om een goede hechting te kunnen bewerkstelligen op gladde en niet zuigende ondergronden vooraf een wratvormige spritslaag aanbrengen (dekkingsgraad 50%). In combinatie met de afdichtingsmortel SP WDM-10 of SP Vochtscherf 1-K moet het oppervlak van de afdichtingspleister horizontaal worden ruwgehaald met een kamspaan of nylon bezem.

VERWERKING

SP SanaTop Rapid dient verwerkt te worden volgens de algemene richtlijn NPR 3924. Meng 1 zak SP SanaTop Rapid met 7 – 7,5 liter leidingwater tot een homogene pleistermassa. Laat aansluitend het pleister 5 minuten rijpen en meng daarna nog 3 minuten grondig na. Bij een machinale verwerking is de water toevoeging afhankelijk van het type machine en schneckenmantel. Bij een grote laagdikte het pleister in meerdere arbeidsgangen aanbrengen. Per arbeidsgang is een laagdikte van 30 mm mogelijk. De tweede laag dient altijd dunner te zijn dan de eerste laag. Onderlinge lagen horizontaal opruwen met een kamspaan of nylon bezem. Na voldoende standtijd in acht genomen te hebben het pleister SP SanaTop Rapid vlakreien en aansluitend kan de matvochtige laag worden opgeschuurd.

SeccoPlan SanaTop Rapid

WTA saneerpleister voor zoutbelaste en vochtige minerale ondergronden

PAS OP: Reeds opstijvende mortel SP SanaTop Rapid niet opnieuw verwerkbaar maken door opnieuw met water op te mixen. (Er bestaat gevaar op onvoldoende vastheidsontwikkeling)

DROOGTIJD

1 dag (24 uur) per mm laagdikte.

TECHNISCHE GEGEVENS

Productcomponenten	1 componenten systeem
Materiaalbasis	Droge mortel
Consistentie	Pleisterconsistentie
Korrel max.	< 2 mm
Verse mortel bulkdichtheid	ca. 1,26 kg/dm ³
Druksterkte (28 dagen)	≥ 0,08 N/mm ²
Druksterkte (classificatie DIN EN 998-1)	CS II
Duurzaamheid (vorstbestendigheid)	Bestand bij toepassing conform TM
Waterdampcoëfficiënt	≤ 0,5 kg/m ² x h 0,5
Capillaire waterabsorptie	≥ 0,3 kg/m ²
Waterdampdiffusiecoëfficiënt μ	< 12
Classificatie van het materiaal bij brandgedrag	A1
Waterdoorlating	≤ 1,05 mm
Mengen:	
Mengtijd	ca. 3 minuten
Watertoevoeging	van 7 tot 7,5 l per 25 kg
Verwerking:	
Ondergrond- en verwerkingstemperatuur	van 5 tot 30 °C
Verwerkingstijd	ca. 45 minuten
Max. laagdikte per bewerking	tot 30 mm
Verbruik per 10 mm laagdikte	9 kg/m ²
Droogtijd per mm laagdikte	24 uren

VERPAKKING EN VERBRUIK

SP SanaTop Rapid is verpakt in zakken van 25 kg. Het verbruik bedraagt ca. 9 kg/m² bij een laagdikte van 10 mm.

OPSLAG

In gesloten verpakking en donker opgeslagen minimaal 9 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

SeccoPlan SanaTop Rapid

*WTA saneerpleister voor zoutbelaste en vochtige minerale
ondergronden*

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van $< + 5\text{ °C} / > + 30\text{ °C}$. Het verse pleister beschermen tegen tocht en wind.

VEILIGHEID

Het pleister SP SanaTop Rapid is alkalisch. Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het SeccoPlan-pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in onze adviezen worden genoemd. Onze technische merkbleden zijn – onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet in uw bezit is.