



SeccoPlan Waterstop

Snelwerkend speciaal cement voor afdichten van watervoerende gaten en scheuren

TOEPASSINGSGEBIED

SP Waterstop is een snelwerkend afdichtingsmiddel voor het afdichten van watervoerende gaten en scheuren in metselwerk, beton en natuursteenconstructies waar sprake is van lekkage door stromend water. Daarnaast kan SP Waterstop worden toegepast voor het bevestigen van muurbeugels en andere installatie onderdelen die bestand moeten zijn tegen een kortstondige belasting. SP Waterstop is binnen en buiten toepasbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig te verwerken.
- Chloridevrij.
- Snelle uitharding, zelfs onder water.
de stolling begint al na 1 - 2 minuten.
- Zonder corrosieve stoffen.

ONDERGROND

De ondergrond dient schoon, vormvast/stabiel en draagkrachtig te zijn en vrij van hechting verminderende stoffen. Slechte en door zouten aangetaste metselvoegen verwijderen en minimaal 2 cm diep uitslijpen.

VOORBEREIDING

Verwijder loszittend en onthecht pleister- en **metselwerk?**.

VERWERKING

Giet de benodigde hoeveelheid leidingwater (ca. 25%) in een schone mengemmer en voeg de benodigde hoeveelheid materiaal toe. Meng het snelwerkende afdichtingsmiddel met een mixer tot een homogene en klontvrije massa.

Kneed een bal of plug van het aangemaakte materiaal en druk dit met de hand in het lekgat (kan ook onder water) totdat het materiaal uitgehard is. De uitharding wordt vooraf gegaan door een duidelijke merkbare opwarming. Als de waterdruk hoog is, installeer dan eerst een afvoer met behulp van een pijp of slang. Dit minimaliseert de waterdruk en maakt het dichtstoppen gemakkelijker. Maak een uitsparing in het bereik met de sterke waterstroom en bevestig de slang of pijp met SP Waterstop. Verwijder de slang of pijp nadat de afdichting volledig droog is. Stop het laatste gat dicht zoals hierboven is beschreven.

AANWIJZINGEN

- Niet te behandelen delen afplakken en maskeren.
- Indien noodzakelijk of gewenst vooraf een test uitvoeren.
- SP Waterstop mag niet worden vermengd met gips of andere stoffen.
- Bij lage temperaturen van het water: Gebruik warm water en voorverwarmd poeder. Gebruik bij hoge temperaturen: Gebruik koel water en gekoeld poeder. De temperatuur van het poeder mag niet hoger zijn dan 23 °C.

VERPAKKING EN VERBRUIK

SP Waterstop is verpakt in een emmer van 6 kg. Het verbruik bedraagt ca. 2 kg/l.



SeccoPlan Waterstop

Snelwerkend speciaal cement voor afdichten van watervoerende gaten en scheuren

TECHNISCHE GEGEVENS

Productcomponenten	1 componenten systeem
Materiaalbasis	Speciaal cement
Consistentie	Mortelachtig
Korrel max.	< 0,5 mm
Druksterkte (1 uur)	ca. 3 N/mm ²
Druksterkte (24 uren)	ca. 15 N/mm ²
Druksterkte (28 dagen)	ca. 30 N/mm ²
Begin van het stollen/opstijven	ca. 1 – 2 minuten
Mengen:	
Mengtijd	ca. 1 - 2 minuten
Verwerking:	
Ondergrond- en verwerkingstemperatuur	van 5 tot 23 °C
Verwerkingstijd	ca. 2 minuten
Verbruik per liter -spouw	ca. 2 kg/l

OPSLAG

In gesloten en niet geopende verpakking opgeslagen minimaal 12 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C/> + 23 °C. Niet te behandelen bouwdeelen maskeren.

VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het SeccoPlan-pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in onze adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn – onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgesteld volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet in uw bezit is.